



**MŰSZAKI FELTÉTELEK  
Beszerzéshez és Szállításhoz  
Gyártmánycsoportonként**

Azonosító: **IBA-2204**  
Változat: **2.**  
Oldalszám: 1 / 3

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF50/3v	Bitumenes zajgátló massa	Zajgátlók	2017.01.02.

### 1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe

Vízzel hígítható egykomponenses emulziós kötőanyagú korrózióvédő és zajcsökkentő massa.

### 2. A szállítandó termék szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei

Tárolhatóság: 12 hónap eredeti felbontatlan csomagolásban (MSZ 13910)

Ajánlattevő a kiszereelési egység(ek)et a tételista táblázatban megadott kiszereelési tartomány(ok) figyelembevételével, köteles megadni A terméket olyan címkével kell ellátni, melynek tartalma megegyezik a benyújtott címketervvel.

### 3. A beszerzési eljárás során az ajánlattételhez benyújtandó műszaki dokumentumok

*Műszaki adatlap (magyar nyelvű)*

*Magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK rendeletnek(GHS)*

*CLP szerinti magyar nyelvű címketerv, amelyen a sarzszám és a VOC tartalom is fel van tüntetve*

*Jegyzőkönyv tűzzel szembeni viselkedésről az EN 45545-2 szabvány HL2 veszélyesség szint R1 és R7 követelmény szerint*

Ajánlattevő a termékek műszaki megfelelőségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes követelményeknek történő megfelelést -, valamennyi követelmény vonatkozásában a felsorolt dokumentumok benyújtásával köteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely követelménynek való megfelelést a benyújtandó Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelműen, Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával igazolhatja az adott követelménynek való megfelelést. Egyes követelmények adott esetben nyilatkozattal történő igazolása nem irányulhat a Dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettség, valamint az első sorban ezekkel történő igazolási kötelezettség megkerülésére, így különösen nem helyettesíthetők nyilatkozattal az akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek és tanúsítványok.

Ajánlattevő független, akkreditált laboratóriumtól származó - a gyártó, vagy forgalmazó cég nevére kiállított – akkreditált vizsgálati jegyzőkönyveket és tanúsítványokat köteles csatolni. Ajánlatkérő öt évnél nem régebbi jegyzőkönyveket fogad el kivétel, hogy ha nem történt a termékjellemzőket és a gyártási folyamatot, valamint az előírásokat (TSI) érintő változás. Ekkor nem szükséges az anyag újbóli bevizsgálása, csak a tanúsítvány(ok) kiadásának dátumát kell a tanúsító szervvel frissíteni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja.

### 4. Egyenértékűségi kritériumok

-

### 5. A szerződéskötés után, a termékkel együtt szállítandó dokumentumok

Az első beszállításnál a termékre vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő *Biztonsági és Műszaki Adatlapot* kell átadni a termékek átvevőjének a tételek átadásával egy időben.

A termékek beszállításánál az adott gyártási tételre vonatkozó az *EN 10204 szerinti 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítványt* kell benyújtani.



**MŰSZAKI FELTÉTELEK**  
**Beszerezéshez és Szállításhoz**  
**Gyártmánycsoportonként**

Azonosító: **IBA-2204**  
Változat: **2.**  
Oldalszám: **2 / 3**

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
<b>MFF50/3v</b>	<b>Bitumenes zajgátló massa</b>	<b>Zajgátlók</b>	<b>2017.01.02.</b>

### 6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek

A szerződés vonatkozó mellékletében rögzített átvételi módban meghatározott, illetve annak megfelelő dokumentumokat kell átadni az adott telephelyre történő minden beszállítás alkalmával.

### 7. Biztonságtechnikai követelmény

A termék nehézfémeket és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

### 8. Beszállítási előírások

Bitumenes massa

Megfelelő rétegvastagságban alkalmazva csökkentse a szerkezet rezgéséből eredő zajokat (dübörgésgátlás).

Védje a felszínt a különböző mechanikai hatások, valamint a nagy páralecsapódás okozta korrózió ellen is.

Géppel és kézi eszközökkel is könnyen felhordható legyen, függőleges felületen is jól tapadjon.

Gyorsan száradjon, rugalmas termoplaszt réteget képezzen, melynek zsugorodása és vízfelvétele alacsony.

Jó tapadással rendelkezék alapozott fémfelületeken, valamint horganyzott felületen.

Szállítási állapotban feldolgozásra kész állapotú legyen.

A nem kiszáradt eszközök vízzel tisztíthatóak legyenek

### 9. Anyagjellemzők

Komponensek száma:	1
Szállítási viszkozitás:	Sűrűn folyó
Minimális feldolgozási hőmérséklet:	+ 10 °C
Száritási hőmérséklet:	max. 50-60°C
pH	7-8
Száranyag-tartalom:	60-70%
Anyagszükséglet 2 mm száraz rétegvastagságnál	3- 4 kg/m <sup>2</sup>
Lobbanáspont min.:	+220 °C

### 10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint alapján	R1-R7
A szárazfilm vízfelvétele:	7 - 10 %
$\eta$ (zajcsökkentési tényező loss factor) 1 mm-es acéllemezen, 2 mm-es száraz rétegvastagságnál 200 Hz-nél, Oberst 2 módszer szerint vizsgálva	0,10 - 0,12 (200 Hz)



**MŰSZAKI FELTÉTELEK**  
**Beszerzéshez és Szállításhoz**  
**Gyártmánycsoportonként**

Azonosító: **IBA-2204**  
Változat: **2.**  
Oldalszám: **3 / 3**

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
<b>MFF50/3v</b>	<b>Bitumenes zajgátló massa</b>	<b>Zajgátlók</b>	<b>2017.01.02.</b>

**11. Egyéb rendelkezések**