



**MŰSZAKI FELTÉTELEK
Beszerzéshez és Szállításhoz
Gyártmánycsoportonként**

Azonosító: **IBA-2204**
Változat: **2.**
Oldalszám: 1 / 3

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF52/3v	Viaszos alváz- és üregvédő	Üregvédők	2017.01.02.

1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe

Viaszos alváz- és üregvédő

2. A szállítandó termék szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei

Tárolhatóság: 12 hónap eredeti felbontatlan csomagolásban (MSZ 13910)

Ajánlattevő a kiszerezési egység(ek)et a tételista táblázatban megadott kiszerezési tartomány(ok) figyelembevételével, köteles megadni

3. A beszerzési eljárás során az ajánlattételhez benyújtandó műszaki dokumentumok

Műszaki adatlap (magyar nyelvű)

Magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK rendeletnek(GHS)

CLP szerinti magyar nyelvű címketerv, amelyen a sarzsszám és a VOC tartalom is fel van tüntetve

Ajánlattevő a termékek műszaki megfelelőségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes követelményeknek történő megfelelést -, valamennyi követelmény vonatkozásában a felsorolt dokumentumok benyújtásával köteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely követelménynek való megfelelést a benyújtandó Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelműen, Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával igazolhatja az adott követelménynek való megfelelést. Egyes követelmények adott esetben nyilatkozattal történő igazolása nem irányulhat a Dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettség, valamint az első sorban ezekkel történő igazolási kötelezettség megkerülésére.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja.

4. Egyenértékűségi kritériumok

-

5. A szerződéskötés után, a termékkel együtt szállítandó dokumentumok

Az első beszállításnál a termékre vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő *Biztonsági és Műszaki Adatlapot* kell átadni a termékek átvevőjének a tételek átadásával egy időben.

A termékek beszállításánál az adott gyártási tételre vonatkozó az *EN 10204 szerinti 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítványt* kell benyújtani.

Ajánlattevő a termékek műszaki megfelelőségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes követelményeknek történő megfelelést -, valamennyi követelmény vonatkozásában a felsorolt dokumentumok benyújtásával köteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely követelménynek való megfelelést a benyújtandó Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelműen, Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával igazolhatja az adott követelménynek való megfelelést. Egyes követelmények adott esetben nyilatkozattal történő igazolása nem irányulhat a Dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettség, valamint az első sorban ezekkel történő igazolási kötelezettség megkerülésére.

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF52/3v	Viaszos alváz- és üregvédő	Üregvédők	2017.01.02.

6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek

A szerződés vonatkozó mellékletében rögzített átvételi módban meghatározott, illetve annak megfelelő dokumentumokat kell átadni az adott telephelyre történő minden beszállítás alkalmával.

7. Biztonságtechnikai követelmény

A termék nehézfémek és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

8. Beszállítási előírások

- Alacsony oldószertartalmú, magas szárazanyag tartalmú korrózióvédő anyag
- Erős, viaszos és áttetsző felület
- Kiváló kúszóképesség
- Nagy hőállóság
- Korrózió gátló szereket tartalmazzon
- Géppel és kézi eszközökkel is könnyen felhordható legyen
- Gyorsan száradjon, képlékeny, víztaszító, réteget alkosson
- Hosszú távon is gátolja meg a rozsdaképződést
- Jó tapadással rendelkezzen alapozott fémfelületeken, valamint horganyzott felületen
- Szállítási állapotban feldolgozásra kész állapotú legyen

9. Anyagjellemzők

Komponensek száma:	1
Szállítási viszkozitás:	Tixotróp folyadék
Alkalmazási hőmérséklet:	15 -25°C
Szárazanyag-tartalom:	45-55%
Elméleti kiadósság:	12-16 m ² /l
Száradási idő :	1,5-2,5 óra
Cseppenéspont:	min + 140 °C
Lobbanáspont min.:	+ 35 °C



MŰSZAKI FELTÉTELEK
Beszerezéshez és Szállításához
Gyártmánycsoportonként

Azonosító: **IBA-2204**
Változat: **2.**
Oldalszám: **3 / 3**

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF52/3v	Viaszos alváz- és üregvédő	Üregvédők	2017.01.02.

10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek

Hőmérséklet állóság:	-40 és 90 ° C Rövid expozíció (akár 1 h) 120 ° C-on
Viselkedés hidegben:	Nincs repedés
Penetráció	> 55 mm; rés 0,1 mm
Vízállóság:	min. 120 óra
Korrózióállóság:	Nincs korrózió só permet teszt DIN 50021 (35 ° C, 5% só-oldat, 240 óra)

11. Egyéb rendelkezések